

Raccords WIPEX conformes à la norme ASTM

Renseignements sur le projet

Nom du poste :	Lieu :
Ingénieur :	Date de soumission:
Entrepreneur :	Présentée par:
Représentant du fabricant :	Approuvé par :

Données techniques

Material	Brass
Subcomponent Material	Body: DZR (dezincification-resistant) brass
	Clamp ring: DZR brass
	Bolt: Stainless steel
	Nut: Stainless steel
	Washer: Stainless steel
Temp/pressure ratings	73 °F (23 °C) at 160 psi (11 bar)
	180 °F (82 °C) at 100 psi (6.9 bar)
	200 °F (93 °C) at 80 psi (5.5 bar)
Prop 65 label required?	Yes



Informations sur le produit et utilisation de l'application

Les raccords WIPEX™ sont utilisés pour tous les types d'applications de tubes en polyéthylène réticulé (PEX-a) d'Uponor. Les raccords en laiton résistants à la dézincification (DZR) sont sans danger pour l'enfouissement direct dans le sol.

Nom de la pièce	Numéro de pièce	End Type 1	End Type 2
WIPEX Fitting 1" PEX x 1" NPT	5550010	Compression 1"	MNPT 1"
WIPEX Fitting 4" x 4" NPT	5550040	Compression 4"	MNPT 4"

Nom de la pièce	Numéro de pièce	Les codes	Normes	Annonces
Raccords WIPEX conformes à la norme ASTM	All	IMC UMC	CSA B137.5 NSF-14 ASTM F877	IAPMO-ES

L'installation	Applications connexes
Utilisez des adaptateurs en laiton DZR pour faire passer le tube Uponor PEX au filetage NPT mâle.	Systèmes de tuyaux pré-isolés
Utilisez des joints toriques EPDM entre les différentes pièces pour l'étanchéité. Pour plus d'informations, reportez-vous à la feuille d'instructions uponor WIPEX Fittings.	Systèmes de chauffage et de refroidissement radiants
	Systèmes de prévention du pergélisol
	Systèmes de conditionnement du gazon

Notes de bas de page	Coordonnées de la personne-ressource
-	Uponor Inc. 5925 148th Street West Apple Valley, MN 55124 T 800.321.4739 F 952.891.2008
	Uponor Ltd. 6510 Kennedy Road Mississauga, ON L5T 2X4 T 888.594.7726 F 800.638.9517