

PBB.5214 Ledning av PE-rör. Fabrikatspecifika markavloppsrör, i ledningsgrav

Föreskrivande text

- Rör och rördelar skall vara av fabrikat **Uponor Weholite** eller likvärdigt och minst uppfylla kraven enligt SS-EN 13476-2:2018 + A1:2020 och INSTA-CERT SBC EN 13476, februari 2022. Rör skall vara av styvhetsklass minst SN8.
- Rördelar skall tillsammans med rårör konstruktionsmässigt vara av styvhetsklass SN8. Ringstyvhet skall bestämmas enligt SS-EN ISO 9969:2016.
- Rör och rördelar skall vara certifierade till nivå 1 och uppfylla kraven enligt Nordic Poly Mark.
- Rören skall ha vit insida.
- Rör avsedda för genomtryckning eller infordring av befintlig rörledning skall vara anpassade enligt tillverkarens anvisningar.

Fogning

- Fogning skall utföras med gummiring som uppfyller kraven enligt SS-EN 681-1 och som är godkänd av rörtillverkaren och anpassad för den levererade rörtypen.
- Fogning skall utföras med extrudersvetsning enligt tillverkarens anvisningar.