

PBB.5214 Rörmagasin av PE-rör, fabrikspecifika markavloppsrör, i ledningsgrav

- Rör och rördelar skall vara av fabrikat **Uponor Weholite** eller likvärdigt och uppfylla krav enligt SS-EN 13476-1:2007. Rör ska vara av styvhetsklass minst SN8.
- Rördelar ska tillsammans med rårör konstruktionsmässigt vara av styvhetsklass SN8. Ringstyvhet ska bestämmas enligt SS-EN ISO 9969:2007.
- Ändrör till rörmagasin skall förses med täta gavlar samt nedstignings- eller inspektionsschakt.
- Utjämningsmagasinet utformas för minst 90 % rening av partiklar större än 125 µm.

Fogning

- Fogning ska utföras med extrudersvetsning enligt tillverkarens anvisningar.