

PBB.5216 Rörmagasin av PP-rör. Fabrikatspecifika markavloppsrör, i ledningsgrav

Föreskrivande text

- Rör och rördelar skall vara av fabrikat **Uponor IQ** eller likvärdigt och uppfylla kraven enligt SS-EN 13476-3:2018 + A1:2020 och INSTA-CERT SBC EN 13476, februari 2022. Rör skall vara av styvhetsklass SN8.
- Rördelar skall tillsammans med rårör konstruktionsmässigt vara av styvhetsklass SN8. Ringstyvhet skall bestämmas enligt SS-EN ISO 9969:2016.
- Ändrör till rörmagasin skall förses med täta gavlar samt nedstignings- eller inspektionsschakt.

Fogning

- Fogning skall utföras med gummiring som uppfyller kraven enligt SS-EN 681-1 och som är godkänd av rörtillverkaren och anpassad för den levererade rörtypen.
- Fogning skall utföras enligt tillverkarens anvisningar.